



Soluções dos exercícios de Ciências dos Materiais

1.
 - a. $1,055 \times 10^{-22}$ g/átomo
 - b. $9,477 \times 10^{21}$ átomos/g
2. NiAl₃
3. 56,5 g/mol
4. 18
5. Ferro – $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
Samário - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^6 5s^2 5p^6 6s^2$
6.
 - a. F
 - b. V
 - c. F
 - d. F
7. Cr²⁺ - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4$; Cr³⁺ - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$; Cr⁶⁺ - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
8. $F_{\text{attract}} = +3,02 \times 10^{-9}$ N; $F_{\text{repuls}} = -3,02 \times 10^{-9}$ N; $b = 8,59 \times 10^{-106}$ Nm¹⁰
9. $E = -7,42 \times 10^{-19}$ J
10. $r(\text{Mg}^{2+}) = 0,065$ nm
11. $F_{\text{attract}} = +2,33 \times 10^{-9}$ N; $F_{\text{repuls}} = -2,33 \times 10^{-9}$ N; $b = 2,41 \times 10^{-105}$ Nm¹⁰
12. $E = -6,52 \times 10^{-19}$ J
13. $r(\text{F}^-) = 0,133$ nm
14. GaAs 4%; ZnSe 15%.
15. 2
16. 8
17. $a=4r/\sqrt{3}$
18. 0,2173 nm
19. 0,2864 nm
20. 4
21. 12
22. $a=4r/\sqrt{2}$
23. 0,1278 nm
24. 6
25. 12
26. CCC – 0,68, CFC – 0,74 e HC – 0,74
27. 0,09128 nm³
28. 0,110 nm³
29. 8,98 g/cm³
30. 93,1 g/mol
31. 10,5 g/cm³
32. $a = 0,4948$ nm; $r = 0,1749$ nm
33. +8,8%
34. -3,8%
35. -4,9%
36. 2,3%
37. 0,053 nm
- 38.



- a. 0
b. 1
39. Considere uma liga com 70% de Ni e 30% de Cu (ver figura 2).
a. $L+\alpha$; $L - 62\%Ni$ e $\alpha - 73\%Ni$; $\% \alpha = 73\%$ e $\%L = 27\%$
b. 100% L com 70% Ni
40.
a. 100% L com 25%Ag
b. $L + \alpha$; $L - 68\%Ag$ e $\alpha - 7,9\%Ag$; $\%L = 29\%$ e $\% \alpha = 71\%$
c. $L + \alpha$; $L - 71,9\%Ag$ e $\alpha - 7,9\%Ag$; $\%L = 27\%$ e $\% \alpha = 73\%$
d. $\alpha + \beta$; $\beta - 91,2\%Ag$ e $\alpha - 7,9\%Ag$; $\% \beta = 20,5\%$ e $\% \alpha = 79,5\%$
41.
a. 609 g de líquido e 141 g de beta pró-eutético
b. 435 g de líquido e 315 g de beta pró-eutético
c. 101 g de alfa
d. 649 g de beta 334 g de beta eutético
42. 33%
43. 18%
44. 7% L + 93% δ
45. 4,16% Ni
46.
a. $L_1 + \alpha$; $L_1 - 18\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\%L_1 = 56\%$ e $\% \alpha = 44\%$
b. $L_1 + \alpha$; $L_1 - 36\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\%L_1 = 28\%$ e $\% \alpha = 72\%$
c. $L_2 + \alpha$; $L_2 - 87\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\%L_2 = 11\%$ e $\% \alpha = 89\%$
d. $\alpha + \beta$; $\beta - 100\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\% \beta = 10\%$ e $\% \alpha = 90\%$
47.
a. $L_1 + L_2$; $L_2 - 87\%Pb$ e $L_1 - 36\%Pb$; $\%L_1 = 33\%$ e $\%L_2 = 67\%$
b. $L_2 + \alpha$; $L - 87\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\%L_2 = 80\%$ e $\% \alpha = 20\%$
c. $\alpha + \beta$; $\beta - 100\%Pb$ e $\alpha - 0\%Pb$; $\% \beta = 70\%$ e $\% \alpha = 30\%$
48. 10,8%Pb
49. reacção eutética a 639,9°C: $L(7\%Ni) \rightarrow (Al) (0,05\%Ni) + NiAl_3 (42\%Ni)$
reacção peritética a 854°C: $L(28\%Ni) + Ni_2Al_3 (55\%Ni) \rightarrow NiAl_3 (42\%Ni)$
reacção peritética a 1133°C: $L(44\%Ni) + NiAl (62\%Ni) \rightarrow Ni_2Al_3 (59\%Ni)$
reacção peritectóide a 700°C: $NiAl(77\%Ni) + Ni_3Al (86\%Ni) \rightarrow Ni_5Al_3 (81\%Ni)$
reacção peritética a 1395°C: $L(87\%Ni) + NiAl (83\%Ni) \rightarrow Ni_3Al (86\%Ni)$
reacção eutética a 1385°C: $L(86,7\%Ni) \rightarrow (Ni) (88,8\%Ni) + Ni_3Al (86\%Ni)$
50. 0
51. 200 MPa
52. 53%
53. tensão nominal = 597 MPa; deformação nominal = 0,12
tensão real = 669 MPa; deformação nominal = 0,113
54.
a. 524 MPa
b. 0,19 mm/mm
c. aprox. 400 MPa
d. 193 GPa
55. $3,18 \times 10^{-3}$
56.